



كيرابوكسي CQ

روبة إيبوكسي، مقاومة للأسيد، لفواصل ١ ملم على الأقل

كيرابوكسي
CQ

مجالات الإستعمال

ترويب بلاط السيراميك والزجاج والحجر الطبيعي على الأرضيات والجدران، في الداخل والخارج. مناسبة جداً في الأماكن التي تتطلب مقاومة قوية للتآكل وللمواد الكيميائية والأحماض، أو تطبيقاً دقيقاً جداً للقواعد الصحية (مختبرات، مستشفيات، مصانع، مطاعم، مسالخ، ملاحم، مسامك، ملاين، خزانات محطات تطهير المياه، أحواض سباحة محتوية على مياه مالحة أو ساخنة). تتميز كيرابوكسي CQ بسهولة مدها وتنظيفها مقارنة مع غيرها من روبات الإيبوكسي. يمكن أيضاً إستعمالها كلاصق.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون مادة لصق البلاط قد نشفت تماماً (١٤ يوماً في حال التبليط بطين ويوم واحد في حال التبليط بلاصق).
- يجب أن تكون الفواصل بين البلاط نظيفة وناشفة تماماً وفارغة من أي مادة لاصقة (على الأقل حتى ثلثي سماكة البلاط).
- يضاف كامل المركب في العلبة الصغيرة الى كامل المعجونة ويخلط جيداً بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة لتفادي تسخين الخليط، مما يقصر الوقت المتاح للعمل به) أو يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس.
- يمكن إستعمال الخليط خلال ٤٥ دقيقة، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- تمد كيرابوكسي CQ على كامل سطح البلاط (وليس فقط على الفواصل) بواسطة مالج مع التأكد من تعبئة الفواصل جيداً وعدم ترك أية فراغات، ثم يزال فائض الروبة بتمرير حرف المالج باتجاه موارد للفواصل.
- بعد الترويب مباشرة وقبل ان ينشف الخليط، تنظف آثار الروبة بفرك البلاط بواسطة سيفة سكوتش برايت® مبللة جيداً (مع الإنتباه الى عدم نزع الروبة من الفواصل) ثم يزال ماء التنظيف بواسطة إسفنجة صلبة (مع شطف الإسفنجة مراراً بماء نظيف وإستبدالها عندما تصبح مفعمة بالروبة).
- يمكن إستعمال منظف كيرابوكسي كلينر في مرحلة التنظيف النهائية. يمكن أيضاً إستعماله لإزالة آثار كيرابوكسي CQ الخفيفة عن البلاط حتى بضعة ساعات من مدها (عندها يترك المنظف على البلاط لوقت أطول: ١٥-٢٠ دقيقة).
- من المهم جداً إزالة كل آثار الروبة عن سطح البلاط اذ يصبح تنظيفها صعباً جداً بعد ان تنشف.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٢٤ ساعة من ترويبه، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد ٤ أيام. يمكن ملء أحواض السباحة بالماء وتعرض البلاط للمواد الكيميائية بعد ١٠ أيام.

إستعمال كيرابوكسي CQ كلاصق:

- بعد مزج المركبين، يمد كيرابوكسي CQ بواسطة مالج مسنن ثم يوضع عليه البلاط (او غيره من مواد البناء) ويكبس جيداً.
- الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحاً لوضع البلاط عليه لمدة ٣٠ دقيقة من حين مده في درجة حرارة ورطوبة معتدلتين، علماً أن هذه المدة تقصر في أحوال غير ملائمة (شمس، حرارة عالية ...). في حال بدأ الخليط الممدود ينشف قبل وضع البلاط عليه، يجب إستبداله بخليط جديد.
- يمكن تسوية وضعية البلاط خلال مدة ٦٠ دقيقة من حين وضعه على كيرابوكسي CQ.

توصيات مهمة

- تتأثر كيرابوكسي CQ كثيراً بحرارة الجو والبلاط، من ناحية سرعة نشافها وسهولة إستعمالها وتنظيفها. لذلك يجب إستعمالها في حرارة جوية معتدلة.
- في حال ترويب بلاط خشن أو إستعمال لون روبة مختلف جداً عن لون البلاط، يستحسن القيام بتجربة أولاً للتأكد من سهولة تنظيف الروبة عن البلاط.

لا تستعمل كيرابوكسي CQ:

- لترويب بلاط التيراكوتا (لأنها قد تغير مظهر البلاط).
- في أرضيات معرضة لزيوت (كمعاصر الزيتون) أو هيدروكربونات عطرية، حيث يجب إستعمال كيرابوكسي IEG.

الإستهلاك: ٠,١ - ٣ كلغ / م^٢، حسب حجم البلاط وسماكته وعرض الفاصل.
(٢ - ٤ كلغ / م^٢ عند إستعمال كيرابوكسي CQ كلاصق)

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
من المهم مزج كامل المركبين لإحترام نسبة الخلط، وعدم إضافة ماء أو أي مادة أخرى.
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.